

Technický list

FM350

FM350 PERFECT FOAM PRO

Univerzální pěna PRO Perfect

05-12-2023 / V 1

Popis

Nízkoexpanzní jednokomponentní polyuretanová pěna s hnacím plynem neobsahujícím freony, reagující vzdušnou vlhkostí. Pěna není UV odolná.



Přednosti produktu

- aplikace od -10 °C do +35 °C
- minimální postexpenze
- excelentní přilnavost na většinu povrchů
- řezatelná po cca 45 minutách

Účel použití

FM350 Perfekt pěna je celoroční nízkoexpanzní polyuretanová pěna s vysokou výdajností a minimálním smrštěním po vytvrzení. Pěna je ideální pro utěsnění přípojovací spáry oken a dveří a utěsnění spár, otvorů a prostupů. Produkt slouží jako tepelně a zvukově izolační materiál a je též vhodný pro lepení. Pěna FM350 je zpracovatelná již od -10 °C.

Balení

Plechová dóza 880 ml se závitem pro aplikační pistoli.

Balení: karton = 12 ks

Technická specifikace

| | | |
|---|-----------------|------------------|
| Prodĺoužení při přetržení | ČSN EN 17333-4 | 21% |
| Aplikační teplota | | -10 °C až +35 °C |
| Řezatelnost (min) | ČSN EN 17333-3 | 45 min. |
| Doba zatížení | | 24 hodin |
| Reakce na oheň | ČSN EN 13 501-1 | Třída F |
| Skladování (v suché místnosti a neotevřené) | | 24 měsíců |
| Nelepivost | ČSN EN 17333-3 | 10 minut |
| Dlouhodobá teplotní odolnost | | -40 °C až +90 |
| Pevnost v tahu (za sucha) | ČSN EN 17333-4 | 76 kPa |
| Tepelná vodivost | ČSN EN 12667 | 0,036 W/m.K |
| Objemová hustota | ČSN EN 17333-1 | 15-25 kg/m3 |

Technický list

FM350

FM350 PERFECT FOAM PRO

Příprava

Povrchy musí být zatížitelné, čisté, bez prachu, nečistot a námrazy.

Aplikace

- Našroubujte na dózu aplikační pistoli, poté s dózou minimálně 20 krát silně zatřeste.
- Dózu je třeba držet při aplikaci neustále dnem nahoře.
- Před aplikací podklad navlhčete, pokud je okolní teplota na +5 °C.
- Tok pěny regulujte pomocí spouště na aplikátoru.
- Pěnu dávkujte uměřeně, spáry a dutiny zcela nevyplňujte, pěna při vytvrzování zvětšuje svůj objem.
- Pokud chcete dosáhnout minimálního napěnění pěny nevlhčete.
- Větší spáry než 8x2 cm vyplňujte po vrstvách a před nanášením další vrstvy předchozí navlhčete. Docílíte tak lepšího průběhu vytvrzování pěny a vnitřní struktury.

Čištění náradí

K vyčištění pistole a skvrn od nevytvrzené pěny použijte illbruck AA290 PUR Čistič.

Upozornění

- Pěnu užívat jen v dobře větratelných místnostech.
- Při aplikaci nekouřit!
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před aplikací je vhodné zakrýt přilehlé plochy.
- Nevytvrzenou pěnu lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem illbruck PUR čističem nebo acetonem.
- Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky.
- Při transportu dóz vozem mohou být ukládány dózy pouze do kufru nebo úložného prostoru.
- V žádném případě nepřevážet dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle.
- Skladovat ve svislé poloze dnem dopod. Další informace na etiketě a v bezpečnostním listu.

Technický list

FM350

FM350 PERFECT FOAM PRO

Certifikace



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com